

Distribué par RM COMPOSITES - 26740 La Coucourde  
mail : [info@rm-composites.fr](mailto:info@rm-composites.fr) - Tél 0475000667

## **CIREX FK 89**

### **Cire jaune de démoulage**

#### **Généralités**

Le CIREX FK 89 est un agent démoulant externe sous forme de pâte dure. Il s'évapore à température ambiante et forme un film qui adhère aux parois du moule et non à la résine..  
Il agit comme un agent protecteur anti-corrosion sur les moules métalliques tout en supprimant les préparations spéciales lors d'un stockage prolongé. Elle peut être utilisée jusqu'à 140 °c voir plus.

#### **Application**

Le CIREX FK 89 a été conçu pour les résines et les gel coats polyester, époxy ainsi que pour le PU. Il a été formulé principalement pour former une fine couche de cire s'appliquant aisément sur les moules, les bords des moules et les plages techniques tout en évitant l'encrassement.  
Il peut être appliqué sur le moule sans risque de refus.

#### **Mode d'emploi**

Sur moule propre appliquer 6 couches de CIREX FK 89 à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon.  
Attendre 15 minutes entre chaque couche .  
Lustrer la dernière couche et attendre 30 minutes avant de procéder au moulage.

#### **Conditionnements**

Carton de 12 boites.

#### **Conservation :**

1 an après ouverture de la boite.

Après livraison, la mise en œuvre et le stockage de nos produits échappant à notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité formelle ou implicite quand à leur comportement.